



Übersicht OPP-Folien

<u>Spezifikation</u>	<u>transparent</u>	<u>lackiert</u>	<u>high barrier</u>	<u>weiss</u>	<u>Plain</u>
Folienstärken my	15- 50	20- 40	20- 35	20 - 50	20- 40
Dichte g/cm ³	0,91	0,91	0,91	0,62-1,04	0,91
Siegelbereich °C	75-140	85-145	85-140	75-140	-----
Wasserdampfdurchlässigkeit 20my (g/m ² /24 Std., 38°C - 90% RH)	6,9	6,5	6,0	div.	n.a
Sauerstoffdurchlässigkeit 20 my (cm ³ /m ² /24 h bar)	2000	850	≤ 25	div.	n.a.
Sonderspezifikationen	antifog matt				

O.a. Daten sind Durchschnittswerte. Die angeführten Daten, Mitteilungen und Empfehlungen geben die besten verfügbaren Erkenntnisse wieder. Sie sind nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen. Ansprüche können aus ihnen nicht abgeleitet werden. Abweichungen aus Gründen der Produktverbesserung bleiben vorbehalten. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinsichtlich Prüfung der Eignung unseres Folienmaterials durch den Anwender



Pacplast GmbH Verpackungsfolien
Am Eichholz 7
42897 Remscheid
Tel.: +49 2191-9985-0
Fax: +49 2191-9985-11
www.pacplast.de
info@pacplast.de

